

**TEKNISET TIEDOT**

|                     |        |                  |      |
|---------------------|--------|------------------|------|
| Kokonaispaksuus     | EN 428 | mm               | 2.00 |
| Kutuspinnan paksuus | EN 429 | mm               | 0.85 |
| Kokonaispaino       | EN 430 | g/m <sup>2</sup> | 2460 |
| Rullan leveys       | EN 426 | cm               | 200  |
| Rullan pituus       | EN 426 | jm               | 20   |

**LUOKITUS**

|                                |            |    |        |
|--------------------------------|------------|----|--------|
| Tuotemäärittely                | -          |    | EN 649 |
| Käyttöluokka                   | EN 685     |    | 34-43  |
| Paloluokka                     | EN 13501-1 |    | Bfl-s1 |
| Sähkövastus                    | EN 1815    | kV | < 2    |
| RRL-testi                      | BS 7976-2  |    | ≥ 36   |
| Pinnan karkeus R <sub>tm</sub> |            |    | ≥ 20   |
| Liukuesteluokka                | DIN 51130  |    | R10    |

**TESTIT**

|                           |                 |         |          |
|---------------------------|-----------------|---------|----------|
| Kuluma                    | EN 660.1        | mm      | ≤ 0.08   |
| Kulutusluokka             | EN 649          |         | T        |
| Muotopysyvyys             | EN 434          | %       | ≤ 0.40   |
| Jäännöspainauma           | EN 433          | mm      | ≤ 0.05   |
| Lämpövastus               | EN 12 524       | W/(m.k) | 0.25     |
| Valonkesto                | EN 20 105 - B02 |         | ≥ 6      |
| Kemikaalinen kesto        | EN 423          |         | OK       |
| Kosteus- ja bakteerikesto | -               | -       | Sanosol® |
| Pintakäsittely            | -               | -       | PUR      |

**CE TUNNUS**



EN 14041