

	Standardi	Vaatimukset	Yksiköt	Taraflex Sulkapallo			Taraflex Pöytätennis		
				Siirrettävä	5.0	7.0	Siirrettävä	5.0	7.0

**KUVAUS**

Pintakäsittely	-	-	-	Protecsol	Protecsol	Protecsol	Protecsol	Protecsol	Protecsol
Yhdistelmäpinta	-	-	-	100% Pur-PVC	D-Max™	D-Max™/D-Max+™	100% Pur-PVC	D-Max™	D-Max™/D-Max+™
Pohjavaahto	-	-	-	CXP™	CXP™	Double density CXP-HD	CXP™	CXP™	Double density CXP-HD
Paksuus	EN 428	-	mm	3,9	5	7	3,7	5	7
Paino	EN 430	-	kg/m <sup>2</sup>	1,95	4	4,6	1,9	4	4,6
Pituus	EN 426	-	jm	16 STD	30 max	29 max	16	30 max	29 max
Leveys	EN 426	-	jm	3x2,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

**URHEILUOMINAISUUDET**

Iskunvaimennus	EN 14808	≥ 25	%	-	-	P1	-	-	P1
Pystysuuntainen muodonmuutos	EN 14809	≤ 3.5	mm	-	-	≤ 2	-	-	≤ 2
Energian palautus	NF P 90 203	≥ 0.31	m/s	-	≥ 0.31	≥ 0.31	-	≥ 0.31	≥ 0.31
Kitkakerroin	EN 13036-4	80 to 110	-	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110
Pallon pomppu	EN 12235	≥ 90	%	-	≥ 90	≥ 90	-	≥ 90	≥ 90
Pallon nopeus	UEFA	-	cm	-	-	-	-	-	-
	ITF	-	-	-	-	-	-	-	-

**TEKNISET OMINAISUUDET**

Kulutuskestävyys	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350
Iskunkestävyys	EN 1517	≥ 8	N/m	-	≥ 8	≥ 8	-	≥ 8	≥ 8
Painumakestävyys	EN 1516	≤ 0.5	mm	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5
Pyöräkuorman kestävyys	EN 1569	≥ 1500	N	≥ 1500	≥ 1500	≥ 1500	≥ 1500	≥ 1500	≥ 1500
Valon heijastus	EN ISO 2813	≤ 30	%	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30

**LUOKITUS**

Paloluokitus	EN 13501-1	-	-	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Baktreeri- ja sienihoido	-	-	-	Sanosol	Sanosol	Sanosol	Sanosol	Sanosol	Sanosol

**CE TUNNUS**