Gerflor theflooringgroup

TEKNISET TIEDOT TARAFLEX

	Standardi	Vaatimukset	Yksiköt	Taraflex Futsal	Taraflex Tennis	Taraflex Bateco	Taraflex Isolsport
KUVAUS							
Pintakäsittely	-	-	-	Protecsol	-	-	-
Yhdistelmäpinta	-	-	-	D-Max™	D-Max™	-	-
Pohjavaahto	-	-	-	CXP-HD™	CXP-HD™	-	-
Paksuus	EN 428	-	mm	6,2	6,2	1,5	1,5
Paino	EN 430	-	kg/m^2	4,2	3,8	2,05	1,35
Pituus	EN 426	-	jm	29 max	24	30 max	45 max
Leveys	EN 426	-	jm	1,5	1,5	1,5	2
URHEILUOMINAISUUDET							
Iskunvaimennus	EN 14808	≥ 25	%	P1	P1	-	-
Pystysuuntainen muodonmuutos	EN 14809	≤ 3.5	mm	≤ 2	≤ 2	-	-
Energian palautus	NF P 90 203	≥ 0.31	m/s	≥ 0.31	≥ 0.31	-	-
Kitkakerroin	EN 13036-4	80 to 110	-	80 - 110	80 - 110	-	-
Pallon pomppu	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90	≥ 90	-	-
Pallon nopeus	UEFA		cm	55	-	-	-
	ITF	-	-	-	Class 5 (Nopea)	-	-
TEKNISET OMINAISUUDET							
Kulutuskestävyys	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350	≤ 350	≤ 300	-
Iskunkestävyys	EN 1517	≥ 8	N/m	≥ 8	≥ 8	-	-
Painumakestävyys	EN 1516	≤ 0.5	mm	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5
Pyöräkuorman kestävyys	EN 1569	≥ 1500	N	≥ 1500	≥ 1500	-	-
Valon heijastus	EN ISO 2813	≤ 30	%	≤ 30	≤ 30	-	-
LUOKITUS							
Paloluokitus	EN 13501-1	-	-	Cfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1
Baktreeri- ja sieni-hoito	-	-	-	Sanosol	Sanosol	-	-
CE TUNNUS							