

	Standardi	Vaatimukset	Yksiköt	Taraflex Sport Evolution	Taraflex Sport Performance	Taraflex Sport Comfort
KUVAUS						
Pintakäsittely	-	-	-	Protecsol	Protecsol	Protecsol
Yhdistelmäpinta	-	-	-	D-Max™/ D-Max+™	D-Max™/ D Max+™	D-Max™/ D Max+™
Pohjavaahto	-	-	-	Double density CXP-HD™	Double density CXP-HD™	Double density CXP-HD™
Paksuus	EN 428	-	mm	7	9	12
Paino	EN 430	-	kg/m ²	4,6	5,4	5,1
Pituus	EN 426	-	jm	29 max	22 max	29 max
Leveys	EN 426	-	jm	1,5	1,5	1,5
URHEILUOMINAISUUDET						
Iskunvaimennus	EN 14808	≥ 25	%	P1	P2	P3
Pystysuuntainen muodonmuutos	EN 14809	≤ 3.5	mm	≤ 2	≤ 3	≤ 3,5
Energian palautus	NF P 90 203	≥ 0.31	m/s	≥ 0.31	≥ 0.31	≥ 0.31
Kitkakerroin	EN 13036-4	80 to 110	-	80 - 110	80 - 110	80 - 110
Pallon pomppu	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90	≥ 90	≥ 90
Pallon nopeus	UEFA	-	cm	-	-	-
	ITF	-	-	-	-	-
TEKNISET OMINAISUUDET						
Kulutuskestävyys	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350	≤ 350	≤ 350
Iskunkestävyys	EN 1517	≥ 8	N/m	≥ 8	≥ 8	≥ 8
Painumakestävyys	EN 1516	≤ 0.5	mm	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5
Pyöräkuorman kestävyys	EN 1569	≥ 1500	N	≥ 1500	≥ 1500	≥ 1500
Valon heijastus	EN ISO 2813	≤ 30	%	≤ 30	≤ 30	≤ 30
LUOKITUS						
Paloluokitus	EN 13501-1	-	-	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Bakteeri- ja sienihoito	-	-	-	Sanosol	Sanosol	Sanosol
CE TUNNUS						