TEKNISET TIEDOT TARAFLEX

	Standardi	Vaatimukset	Yksiköt	Taraflex Surface	Taraflex Multi-Use 3.0	Taraflex Multi-Use 5.0	Taraflex Multi-Use 6.2
KUVAUS							
Pintakäsittely	-	-	-	Protecsol	Protecsol	Protecsol	Protecsol
Yhdistelmäpinta	-	-	-	D-Max™	Kulutuspinta 100% PVC	D-Max™	D-Max+™
Pohjavaahto	-	-	-	-	VHD	CXP™	CXP-HD™
Paksuus	EN 428	-	mm	2.1	3	5	6.2
Paino	EN 430	-	kg/m^2	2.9	2.2	4	4.2
Pituus	EN 426	-	jm	30 max	25 max	30 max	20.5 STD
Leveys	EN 426	-	jm	1,5	2	1,5	1,5
URHEILUOMINAISUUDET							
Iskunvaimennus	EN 14808	≥ 25	%	-	-	-	P1
Pystysuuntainen muodonmuutos	EN 14809	≤ 3.5	mm	-	-	-	≤ 2
Energian palautus	NF P 90 203	≥ 0.31	m/s	-	≥ 0.31	≥ 0.31	≥ 0.31
Kitkakerroin	EN 13036-4	80 to 110	-	80 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110
Pallon pomppu	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90
Pallon nopeus	UEFA		cm	-	-	-	-
	ITF	-	-	-	-	-	-
TEKNISET OMINAISUUDET							
Kulutuskestävyys	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350
Iskunkestävyys	EN 1517	≥ 8	N/m	≥ 8	≥ 8	≥ 8	≥ 8
Painumakestävyys	EN 1516	≤ 0.5	mm	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5
Pyöräkuorman kestävyys	EN 1569	≥ 1500	N	≥ 1500	≥ 1500	≥ 1500	≥ 1500
Valon heijastus	EN ISO 2813	≤ 30	%	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30
LUOKITUS							
Paloluokitus	EN 13501-1	-	-	B$_{fl}$-s1	B$_{fl}$-s1	C$_{fl}$-s1	C$_{fl}$-s1
Baktreeri- ja sieni-hoito	-	-	-	Sanosol	Sanosol	Sanosol	Sanosol
CE TUNNUS							